



CHRYSO®Dem Oleo 35

Démoulage différé
Minéral Neuf

Descriptif

CHRYSO®Dem Oleo 35 est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi. Il permet le démoulage de tous les bétons après durcissement. Il procure un décoffrage aisé sur moules métalliques ou contreplaqués, sans poussiérage ni tache et offre une bonne adhérence de tous revêtements ultérieurs.

CHRYSO®Dem Oleo 35 protège temporairement les coffrages métalliques de la corrosion.

CHRYSO®Dem Oleo 35 n'est pas délavé en cas de pluie modérée après application sur les moules.

Tout en apportant une amélioration de l'aspect du parement du béton, **CHRYSO®Dem Oleo 35** permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- **Couleur : Brun Orangé**
- Point éclair : > 61°C
- Densité : < 1
- Viscosité cinématique à 20° C : 6 ± 1 mm²/s (cst)

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	●●○○○
Santé	●●○○○
Sécurité Feu	●●●●○
Très bon ●●●●●	Très mauvais ○○○○○

Conditionnement

Vrac
Fûts de 215 L
Tonnelets de 60 L

Conformité

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1er octobre 1985-J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Applications

Domaines d'application

- Coffrages métalliques, plastiques, bois, contreplaqués.
- Eléments de bétons coulés en positions verticales, horizontales ou inclinées.
- Décoffrages différés non étuvés ou soumis à un étuvage jusqu'à 60° C environ.
- Bétons banchés, préfabrication, bétons précontraints, prédalles, poteaux, linteaux, etc...

Mode d'emploi

Consommation :
- coffrage métallique ou contreplaqué type CTBX : 45 m²/l,
- coffrage plus absorbant : 25 à 35 m²/l.

CHRYSO®Dem Oleo 35 doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils), au rouleau ou à la brosse sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.
Il convient de supprimer les excédents éventuels.
Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

Matériel

Type de buse recommandé : TP 11015
Pression : 3 bars
Couleur de buse : jaune

Précautions

- Durée de vie : 24 mois.







2.2-24

CHRYSO®Dem Oleo 35

Démoulage différé
Minéral Neuf

SECURITE

CHRYSO®Dem Oleo 35 est un produit classé « nocif ». Lors de la manipulation, il peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Le port d'équipements de protection (lunettes, gants et masque) est obligatoire. Il est fortement déconseillé d'en inhaler les vapeurs de manière prolongée.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso-online.com.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modiifcation : 02/06